Dr. A. Conrads Lacke GmbH & Co. KG

Viehhofstraße 206
D-42117 Wuppertal
Tel.: 0049 (0)202-24256-0
Fax: 0049 (0)202-24256-26
e-mail: conrads-lacke@t-online.de
www.conrads-lacke.de

TECHNISCHES MERKBLATT

KD-RAL-24

FÜR DIE BEZEICHNUNG „RAL“ WIRD DIE VIERSTELLIGE FARB-KENNZAHL EINGESETZT.

CONRADS® - KUNSTHARZLACK

Produktbeschreibung :	Conrads-KD-RAL-24 ist ein seidenmatter, lufttrocknender Decklack auf Alkydharzbasis.
Empfohlene Anwendung:	Für den Einsatz im Maschinen- und Stahlbau als Decklack auf grundierten Oberflächen. Abhängig von der späteren Beanspruchung, kann KD-RAL-24 auch als Einschichtsystem verwendet werden.
TECHNISCHE DATEN	(die angegebenen Werte sind Durchschnittsangaben und können je nach geliefertem Farbton abweichend sein)
Farbton:	alle gängigen RAL-, NCS- und BS-Farbtöne, Sonder und Druckfarbtöne (z.B. nach Pantone) auf Anfrage
Glanz	seidenmatt
Dichte:	ca. 1,2
Festkörper-Vol%:	ca. 35%
Theoretische Ergiebigkeit:	ca. 7m²/Kg bei 40 µm
UNTERGRUND:	Der Untergrund muß gründlich gesäubert, trocken, öl-, staub- und fettfrei sein. Eine auf den zu beschichtenden Untergrund abgestimmte Grundierung wird grundsätzlich empfohlen, z.B.Conrads-KH-Grundierung KG-720106.
VERARBEITUNG:	Streichen, Rollen und Airless-Spritzen in Lieferkonsistenz. Zum Spritzen mittels Becherpistole oder aus einem Druckluft-Spritzgefäß kann der Lack, abhängig von der verwendeten Düsengröße mit max. 5% Verdünnung nachgestellt werden.
TROCKENZEIT:	Staubtrocken ½ - 1 Stunde, je nach Schichtstärke. Handtrocken über Nacht. Beschleunigte Ofentrocknung ist bis 50℃ mög lich.
VERDÜNNUNG:	Conrads- Verdünnung z.B. ZU-225142.
EIGENSCHAFTEN:	Nach der Durchtrocknung ergeben die Lacke Filme mit guter Härte und Haftung.

KD-RAL-24

Schutzmaßnahmen:	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ebenso ist auf das Tragen entsprechender Schutzkleidung zu achten. Maßgebend für die Verarbeitung ist die Unfallverhütungsvorschrift VBG 23 „ Verarbeiten von Beschichtungsstoffen“, inklusive deren Durchführungsanweisung. Beachten Sie neben der o.g. Unfallverhütungsvorschrift auch die Etikettierung der Gebinde. Die Kennzeichnung nach den gesetzlichen Vorschriften unterliegt ständiger Anpassung. Das Etikett entspricht dem aktuellen Stand.

Unsere anwendungstechnischen Informationen in Wort und Schrift werden aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis gegeben. Sie sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
®= eingetragenes Warenzeichen der Dr. A. Conrads Lacke GmbH & Co. .KG, Wuppertal

Ausgabe: September 2006 - diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen -