



## TECHNISCHES MERKBLATT

# OM-200419 CONRADS® - ÖL-BLEIMENNIGE

Viehhofstraße 206  
D-42117 Wuppertal

Tel.: 0049 (0)202-24256-0  
Fax: 0049 (0)202-24256-26

e-mail: [info@conrads-lacke.de](mailto:info@conrads-lacke.de)  
[www.conrads-lacke.de](http://www.conrads-lacke.de)

Produktbeschreibung : Conrads-OM-200419 ist eine klassische Öl-Bleimennige auf Basis von Leinöl-Firnis.

Empfohlene Anwendung: Ausschließlich in der Denkmalpflege als Grundbeschichtung auf korrodiertem Stahl sowie zur Instandsetzung fest haftender Altbeschichtungen mit Fehlstellen, die auf Basis klassischer Öl-Beschichtungen hergestellt worden sind. Da Bleimennige als giftig eingestuft ist, wird ausdrücklich auf die erforderliche Erlaubnis und die bei der Verarbeitung zu ergreifenden Arbeitsschutzvorkehrungen hingewiesen!

### TECHNISCHE DATEN

Farbton: reinorange, auch in braun lieferbar  
Glanz: seidenmatt  
Dichte: ca. 3,1  
Festkörper-Gew%: ca. 96%  
Theoretische Ergiebigkeit: ca. 6,7 m<sup>2</sup>/Kg bei 40 µm

TROCKNUNG BEI 20°C: staubtrocken nach ca. 4 - 8 Stunden.

ÜBERARBEITBARKEITS-INTERVALL: nach mindestens 3 Tagen Trocknung bei 20°C,

ERREICHBARE TROCKENFILM-SCHICHTDICKE: Streichen: ca. 80 µm

LAGERSTABILITÄT: mindestens 6 Monate im Originalgebinde bei trockener Lagerung und 20°C

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG: Die zu beschichtende Oberfläche muß frei sein von Fett, losem Rost, Öl und sonstigen Verunreinigungen.

VERARBEITUNG: Streichen: in Lieferkonsistenz

VERARBEITUNGSTEMPERATUR: mind. + 10°C

OBJEKTTEMPERATUR: mind. 3 Grad über dem Taupunkt

REL. LUFTFEUCHTIGKEIT: max. 80%

VERDÜNNUNG: Conrads-Verdünnung ZK-1131

## OM-200419

NACHFOLGENDE BESCHICHTUNG:	Conrads-Öl-Zwischengrund oder -Öl-Decklack
REINGIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:	Conrads-Verdünnung ZK-1131

Bei längerer Arbeitsunterbrechung müssen sämtliche Geräte, Schlauchleitungen usw. sorgfältig gereinigt werden, weil das Material nach der Trocknung in Lösemitteln unlöslich wird.

SCHUTZMASSNAHMEN:	<p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ebenso ist auf das Tragen entsprechender Schutzkleidung zu achten. Maßgebend für die Verarbeitung ist die Unfallverhütungsvorschrift VBG 23 „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen“, inklusive deren Durchführungsanweisung. Beachten Sie neben der o.g. Unfallverhütungsvorschrift auch die Etikettierung der Gebinde. Die Kennzeichnung nach den gesetzlichen Vorschriften unterliegt ständiger Anpassung. Das Etikett entspricht dem aktuellen Stand.</p>
-------------------	---

Unsere anwendungstechnischen Informationen in Wort und Schrift werden aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis gegeben. Sie sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
®= eingetragenes Warenzeichen der Dr. A. Conrads. Lacke GmbH & Co. KG, Wuppertal

AUSGABE: Oktober 2006 - diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen –